



# COSMO 700

## VINIL-ACRILICA

### SEMI-MATE (EGGSHELL)



3 Acabados  
Arquitectónicos

Interior  
Exterior

Alto  
Rendimiento

## HOJA TÉCNICA

### 1. Descripción del producto

Es una pintura de látex emulsionada elaborada a base de copolímeros vinil-acrílicos, soluble en agua, de fino acabado semi-mate (eggshell), de excelente poder cubriente, buena lavabilidad y por consiguiente, buena durabilidad.

#### Características del producto

- **Muy buen rendimiento**
- **Ecológica**
- **Bajo olor**
- **Interior-Exterior**
- **Bajo VOC**
- **Fino acabado semi mate (eggshell)**
- **Buena resistencia al desgaste**
- **No contiene plomo**

#### Usos

Zaak Cosmo 700 es una pintura para uso Arquitectónico, pudiendo aplicarse en superficies de mampostería (yeso, ladrillo, block, concreto etc.) tanto en interiores como exteriores y superficies metálicas, para lo cual deberá de utilizar previamente un primario anticorrosivo Zaak Strukto SR1.

### 2. Descripción del producto

<b>Diluyente</b>	Agua
<b>Proporción</b>	15 %
<b>Color</b>	Blanco , 21 colores de línea y 1,026 colores con el sistema COLOR COLLECTION PLUS (verificar la resistencia a los rayos UV en exteriores de algunos colores)
<b>Secado</b>	Tacto 30 min.. A 25°C Recubrir 60 min. Total 7 días
<b>Sólidos en peso</b>	54% - 57% según color
<b>Rendimiento teórico</b>	12-14 m <sup>2</sup> /L a 1 milésima seca (el rendimiento varía según superficie, color y mermas de aplicación)
<b>Espesor recomendado (húmedo)</b>	4 a 5 milésimas
<b>Espesor recomendado (seco)</b>	2 milésimas mínimo.
<b>VOC</b>	55 A 65 g/Lt
<b>Lavabilidad</b>	Mayor a 5,000 ciclos
<b>Viscosidad</b>	6,500 a 7,000 cps
<b>Acabado</b>	Semi-mate (eggshell).
<b>Brillo a 60°:</b>	7 u.
<b>Aplicación</b>	Por aspersión (airless), rodillo y/o brocha.
<b>Tiempo de almacenamiento</b>	2 años bajo techo a temperaturas de 10° a 40°C
<b>Presentación</b>	1.0 L, 4.0 L, 19.0 L y 200.0 L





# COSMO 700

## VINIL-ACRILICA

### SEMI-MATE (EGGSHELL)



3 Acabados  
Arquitectónicos

Interior  
Exterior

Alto  
Rendimiento

## HOJA TÉCNICA

### 3. Preparación de la superficie

**Acero:** En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas ZAAK desengrasante y desoxidante, el cual puede aplicarse incluso con limpieza manual mecánica. Posteriormente se deberá aplicar una capa de primario Eco Strukto (base agua) o Strukto SR1 (Base solvente) según los requerimientos de secado.

**MAMPOSTERÍA:** La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, humedad, pintura suelta, óxido, polvo, etc. En superficies nuevas de concreto es necesario dejarlas fraguar por lo menos 6 semanas, preparándolas con abrasivos o limpieza mecánica. Recomendamos aplicarse sobre superficie selladas con el primario **PA-02, Sellador Vinílico** (en superficies lisas) ó **Block Cover** según el sustrato a pintar.

En caso de existir alcalinidad deberá de neutralizar superficie con una solución de ácido muriático del 5% en agua, deje actuar de 15 a 20 minutos y enjuague con agua limpia, dejando secar completamente; aplique primario Zaak PA-01. En caso de problemas de hongo limpiar con una mezcla de 3 x 1 de cloro doméstico y agua. Después limpiar con agua limpia, dejar secar de 1 a 2 días.

**MADERA:** Deberá estar libre de polvo, grasa, humedad o pintura suelta, asegurándose de una limpieza mecánica completa después de haber lijado la superficie.

### 4. Aplicación

**Condiciones:** Temperatura mayor a 10°C a una humedad relativa máxima del 85%.

Para superficies lisas como Tablaroca o yeso usar rodillo de 1/4 ó 3/8" de microfibra y para superficies rugosas usar rodillo de 1/2 ó 3/4".

**Agitación:** Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que la pintura esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.

**Equipo de aplicación:** Se recomienda con brocha o rodillo. Con equipo Airless diluya hasta un 15% como máximo, pudiendo utilizar una boquilla de 0.017" filtrando el producto antes de aplicarlo a una presión de 2800 psi, o siga las recomendaciones del fabricante del equipo.

### 5. Advertencias

- No se mezcle con ningún otro material.
- No diluya más de lo recomendado.
- No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.
- No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.
- No se deje al alcance de los menores de edad.
- No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al médico

#### GARANTIA DE CALIDAD

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas más estrictas de calidad, utilizando materias primas de la más alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA POR FAVOR DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 259-6900.

